

MasterTop TC 428

2 componenten, watergedragen, gekleurde epoxy coating die uithardt tot een zijdeglanzende eindlaag. Deze coating is onderdeel van het vloersysteem MasterTop 1728. MasterTop TC 428 vervangt MasterTop 1110.

Voordelen

- Geurloos
- Milieuvriendelijk
- Eenvoudige applicatie
- Eenvoudige reiniging
- Geringe vergeling door blootstelling aan daglicht
- Uitstekende hechting op minerale ondergronden
- Betere dekkraft dan MasterTop 1110
- Kan op zowel droge als natte beton worden aangebracht
- Waterdampdoorlaatbaar, voorkomt blaasvorming

Inkleuring in Ham – Ruim kleurenpalet

Systeemopbouw

MasterTop 1728

Watergedragen dun epoxy vloersysteem, zijdeglanzend.

Systeemdetails

- Primer MasterTop TC 428 (10% verdund met water)
- Top Coat MasterTop TC 428
- Optioneel: Top Coat MasterTop TC 428

Totale laagdikte van het systeem:
ca 0,2 – 0,3 mm



Toepassingen

MasterTop TC 428 wordt toegepast in industriële omgevingen met lichte tot matige belasting, voor horizontale en verticale oppervlakken.

MasterTop TC 428 kan eveneens worden gebruikt als overlaagbare bescherm laag tijdens de bouwfase.



Technische Informatie - Samengevat*

Mengverhouding – gewichtsdelen A : B	100 : 23
Verwerkingstijd bij 23°C	60 min.
Max. Toegelaten luchtvochtigheid bij 23°C	70%
Overlaagbaar / Begaanbaar bij 23°C	Min. 16u/max 48u
Volledig uitgehard bij 23°C	Na 5 dagen
Slijtweerstand Taber CS10, 1 kg, 1.000 omw.	80 mg

*Bovenvermelde data zijn richtwaarden en vormen geen basis voor specificaties.

Meer technische gegevens vindt u op onze website in het technisch datablad van dit product.

Verpakking

- Set van 16 kg
 - Part A 13 kg
 - Part B 3 kg

Hebt u nog vragen ?

Voor België

Tel. +32 (0)11 340 431

www.master-builders-solutions.be

Voor Nederland

Tel. 31 (0)162 425 190

www.master-builders-solutions.nl